

DAC-MAGIC[®] テクニカルデータ


硬 さ 納入時 299HB以下 …… 焼きなまし
 使用時 50HRC以上 …… 焼入焼戻し後

標準熱処理条件

焼入温度 °C	焼戻し温度 °C	焼入焼戻し硬さ HRC	焼きなまし °C
1,010~1,030 空冷(油冷)	550~650 空冷	50 以上	820~870 徐冷

熱処理特性

焼入焼戻し硬さ曲線



諸特性

熱膨張係数 (硬さ：45HRC)

熱膨張係数 $\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$		
20~200°C	20~400°C	20~600°C
11.3	12.3	13.1

熱伝導率 (硬さ：45HRC)

熱伝導率 $\text{W}/(\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ($\text{cal}/\text{cm} \cdot \text{sec} \cdot ^{\circ}\text{C}$)			
20°C	200°C	400°C	600°C
25.7 (0.061)	30.9 (0.074)	34.8 (0.083)	35.8 (0.086)

弾性係数 (硬さ：45HRC)

弾性係数 N/mm^2 (kgf/mm^2)			
20°C	200°C	400°C	600°C
210,000 (21,414)	200,000 (20,394)	190,000 (19,375)	156,000 (15,908)

密度(硬さ:299HB)焼きなまし品

密度 g/cm^3
20°C
7.8

密度(硬さ:45HRC)熱処理品

密度 g/cm
20°C
7.8

比熱(硬さ:45HRC)


比熱 $\text{J}/\text{Kg} \cdot \text{K}$
20°C
454

機械的特性 (硬さ：45HRC)


試験温度	0.2%耐力 N/mm^2 (kgf/mm^2)	引張強さ N/mm^2 (kgf/mm^2)	伸び %	絞り %
室温	1,210 (123)	1,450 (148)	-	-
400°C	870 (89)	1,200 (122)	13.9	62.2

DAC-MAGIC[®] テクニカルデータ

高温強度



靱性



耐ヒートクラック性

